

REVCO SILIKON PUTZ

06SM2905RSIKNP

VŠEOBECNÝ POPIS:

Matná vodouriediteľná tenkovrstvá omietka štrukturovaná na báze silikónovej disperzie, titandioxidu, kremičitého piesku, UV-stabilných pigmentov, aditív a zmäkčovadiel, obsahujúca protiplesňové prísady, vhodná k okamžitému použitiu, umývateľná s dobrou krycou schopnosťou, výbornou oteruvzdornosťou, tónovateľná do všetkých odtieňov vzorkovníka REVCO COLOURS. Veľmi hydrofóbná so samočistiacim efektom. Vysokoparopriepustná s vysokou priľnavosťou k podkladu.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Oblasť použitia: REVCO SILIKONPUTZ je omietka vhodná na povrchovú úpravu starých a nových omietok a zateplovacieho systému v interiéri aj exteriéri. Povrch je nenasiakavý, odolný vode, ale priedyšný a paropriepustný.

Podklad: Podklady musia byť suché, nosné, čisté, bez masnoty a prachu. Omietky musia byť vyzreté (nové minimálne 4 týždne). Pri starých podkladoch treba odstrániť uvoľnené odlupujúce sa časti omietky a nesúdržné zvyšky starých náterov. Vysprávky musia byť vyzreté. Treba dbať na to aby mali rovnakú štruktúru povrchu ako ostatná plocha.

Príprava a aplikácia: Povrchy odporúčame napenetrovať REVCO Kwartscoat Primerom v odtieni ako vrchná omietka resp. podobnom a počkať 24 hodín. Omietku pred začatím práce rozmiešať miešadlom upevneným do vŕtačky s nízkymi otáčkami. Odporúčame zmiešať omietku potrebnú na jednu stenu vo väčšej plastovej nádobe kvôli možným odchýlkam v odtieni. Omietku nanášať nerezovým hladidlom v rovnomernej vrstve, následne zašúchať plastovým hladidlom, aby vznikla požadovaná rovnomerná štruktúra. Pracovať na celej výške steny súčasne, dbať na spracovanie celých stien bez prestávok, aby nevznikli viditeľné spoje.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Výdatnosť:

SPACHTELPUTZ:	1,5mm	2,5 kg/m ²
STRUKTURPUTZ:	2mm	2,7 kg/m ²

Riedenie: max. 5% vody

Tónovanie: Podľa vzorkovníka REVCO COLOURS u dodávateľa, alebo tónovacími pastami na vodnej báze.

Nanášanie: Nerezovým hladidlom alebo striekacou pištoľou, dbať na nanesenie rovnomernej vrstvy.

Teplota: Teplota vzduchu a podkladu musí byť medzi +5°C - +30°C. Nenanášať za dažďa, priameho slnečného žiarenia a silného vetra.

Doba schnutia: nelepivá - 4 hodiny
suchá - 8 hodín
pretierateľná - 24 hodín

Čistenie: Natretý povrch - vodou a kefou s jemným vlasom.

Náradie - ihneď po práci a pri dlhších prestávkach teplou vodou.

Skladovanie: V originálnych dobre uzavretých obaloch v chlade nad bodom mrazu 2 roky.

Špecifická hmotnosť: 1,85 kg/ lt

Viskozita: hustá

Hodnota Ph: 9

Balenia: 15 kg

Technický list bol vypracovaný na základe vedomostí a doterajších skúseností firmy REVCO. To ale nezbujuje aplikátorov povinnosti v opodstatnených prípadoch previesť skúšu vhodnosti aplikácie materiálu. Platnosť technického listu je na dobu neurčitú a vydaním novšieho technického listu stráca starý technický list svoju platnosť.