

Profi Dur 100

Spotreba:	z 1 vreca (40 kg) možno pripraviť 24 až 26 l malty
Zloženie:	vápenný hydrát, portlandský cement, minerálne splniva a prísady
Zrornosť:	zrno 4 mm
Norma:	ČSN 722430 časť 1 až 5
Pevnosť:	v tlaku po 28 dňoch min. 10,0 MPa

Spracovanie

Miešanie:

Najvýhodnejší spôsob je kombinácia zásobného sila s priebežnou miešačkou nainštalovanou priamo na silo alebo kontinuálnou miešačkou. Profi Dur 100 však možno miešať aj v bežných stavebných miešačkách. Spotreba vody je cca 5-6 litrov na 1 vrece. Na rozmiešanie je nutné použiť iba pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu ČSN EN 1008:2003. Po rozmiešaní so zámesovou vodou je doba spracovateľnosti cca 1,5 hod. K zmesi nie je dovolené primiešavať cudzie materiály.

Murovanie:

Veľmi nasiakavé materiály je treba pred použitím namočiť, a to najmä v letnom období pri vyšších teplotách. Naopak v zimných mesiacoch musí byť murovací materiál suchý. Spojovaný murovací materiál musí byť pevný a bez prachu, nezmrznutý, zbavený nečistôt a mastných škvŕn.

Murovacía malta Profi Dur 100 nie je vhodná na murovanie sklenených tvárnic a škárovanie lícového muriva.

Spracovávať pri teplote nad +5 °C.

Výrobok



Charakteristika

Suchá maltová zmes na bežné murovanie z pálených murovacích materiálov s pevnosťou v tlaku po 28 dňoch min. 10,0 MPa.

Použitie

Vápennocementová malta na murovanie všetkých bežných pálených murovacích materiálov. Murovacía malta Profi Dur 100 je určená na murovanie obvodových a nosných konštrukcií, viacpodlažných budov s požadovanou vyššou pevnosťou.

Bezpečnosť práce

Používať osobné ochranné prostriedky. Pri zasiahnutí kože a očí dôkladne umyť vodou. Výrobok sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom a nesmie uniknúť do kanalizácie.

Balenie a skladovanie

40 kg - vrece

1400 kg - paleta (35 vriec)

voľne ložené v silách

skladovateľnosť v suchom stave min. 6 mesiacov od dátumu výroby

PROFI am BAU CM, spol. s r.o.

Vídeňská 113c, 619 00 Brno

tel.: +420 543 213 303, fax: +420 543 213 948, e-mail: info@profiambau.cz

Dátum aktualizácie 2.12.2011. Dodávateľ si vyhradzuje právo robiť zmeny. Platnosť údajov si overte s aktuálnymi technickými listami výrobcu (www.profiambau.com)