

# Profi Porotmel

Spotreba:	z 1 vreca (25 kg) možno pripraviť cca 16 l tmelu
Zloženie:	vápencová drvina, portlandský cement, prísady
Zrornosť:	zrno 0 - 0,6 mm
Norma:	ČSN 722430 časť 1 až 5
Pevnosť:	v tlaku min. 10,0 MPa v ťahu pri ohybe min. 1,5 MPa

## Spracovanie

### Miešanie:

V stavebnej miešačke alebo ručne v nádobe. Lepiaci tmel pripravíme postupným prisypávaním suchej zmesi do predpísaného množstva vody a jej rozmiešaním elektrickým miešadlom alebo elektrickou vrtačkou s miešacím nadstavcom vo vhodnej nádobe. Spotreba vody je cca 6 l na vrece. Tmel sa používa v redšej konzistencii, aby bol dobre rozotierateľný. K malte nie je dovolené primiešavať cudzie materiály.

### Murovanie:

Spojovaný murovací materiál musí byť pevný a bez prachu, nezmrznutý, zbavený nečistôt a mastných škvŕn. Pórobetónové tvárnice nesmú byť premočené. Tmel sa nanáša ručne na spojované plochy tvárnic po celej ploche, najlepšie pomocou zubovej stierky. Následným poklepom gumovým kladivom upravíme konečnú polohu tvárnice. Škárky medzi tvárniciami musia byť úplne vyplnené a nadbytočný tmel zarovnaný s povrchom steny.

Spracovávať pri teplote nad +5 °C.

## Výrobok



## Charakteristika

Suchá maltová zmes na prípravu tmelu na murovanie z presných pórobetónových tvárnic a dielcov.

## Použitie

Profi Porotmel je určený na tenkovrstvové murovanie presných tvárnic, dielcov z pórobetónu a ľahčených materiálov, kde sa šírka škár pohybuje v rozmedzí 1 až 5 mm, max. 10 mm.

## Bezpečnosť práce

Používať osobné ochranné prostriedky. Pri zasiahnutí kože a očí dôkladne umyť vodou. Výrobok sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom a nesmie uniknúť do kanalizácie.

## Balenie a skladovanie

25 kg - vrece  
1200 kg - paleta (48 vriec)  
skladovateľnosť v suchom stave min. 6 mesiacov od dátumu výroby