

Profi Klinker

Spotreba:	z 1 vreca (40 kg) možno pripraviť cca 24 l malty
Zloženie:	vápenný hydrát, portlandský cement, vápencová drvina a prísady
Zrnitosť:	zrno 0 - 2 mm
Norma:	ČSN 722430 časť 1 až 5
Pevnosť:	v tlaku min. 10,0 MPa v tahu za ohybu min. 2,5 MPa

Spracovanie

Míchání:

V běžných stavebních míchačkách nebo v míchačkách průběžných. K rozmíchání je nutné použít pouze pitnou vodu a nebo vodu odpovídající ČSN EN 1008:2003. Po rozmíchání se záměsovou vodou je doba zpracovatelnosti cca 1,5 hod. Ke směsi není dovoleno přimíchávat cizí materiály.

Zdění:

Spojovaný zdící materiál musí být pevný a bez prachu, nezmrzlý, zbaven nečistot a mastných skvrn. Malta se nanáší celoplošně, po uložení cihel je třeba přebytečnou maltu setřít lžící zároveň s lícovou plochou. Po mírném zavadnutí se spáry projedou buď hadicí nebo spárovačkou do hladka. Zbytky malty se pak jemně okartáčují.

Zpracovávat při teplotě nad +5°C.

Výrobok



Charakteristika

Suchá maltová zmes bledosivej farby na prípravu malty na murovanie a škárovanie pohľadového (lícového) muriva. Neobsahuje látky spôsobujúce výkvety solí.

Použitie

Murovanie i škárovanie pohľadového muriva z rozličných materiálov, najmä z lícových tehál (klinkery, lícovky, vápennopieskové tehly).

Bezpečnosť práce

Používať osobné ochranné prostriedky. Pri zasiahnutí kože a očí dôkladne umyť vodou. Výrobok sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom a nesmie uniknúť do kanalizácie.

Balenie a skladovanie

40 kg - vreca
1400 kg - paleta (35 vriec)
skladovateľnosť v suchom stave min. 6 mesiacov od dátumu výroby