

Profi Spritzer

Spotreba:	4 - 6 kg/m ² pri celoplošnom nástreku portlandský cement, vápencová drvina,
Zloženie:	prísady
Zrornosť:	zrno 0 - 4 mm
Norma:	ČSN 722430 časť 1 až 5
Pevnosť:	v ťahu pri ohybe min. 2,0 MPa
Prídržnosť k podkladu:	pri hrúbke 0,3 cm min. 0,3 MPa

Spracovanie

Podklad:

Je možno nanášať na všetky obvyklé podklady. Veľmi nasiakavé povrchy je treba vopred dostatočne navlhčiť. Po nastriekaní je nutné udržiavať nástrek vlhký, aby nedošlo k „spáleniu“ (v závislosti na počasí).

Miešanie:

Pri ručnom spracovaní je možné miešať v bežnej miešačke alebo spracovávať priebežnou

miešačkou D 20. Pri strojovom nanášaní možno použiť obvyklú strojovú miešačku. Spotreba vody cca 7 l na vreco. Pred nanášaním vlastnej omietky je treba Profi Spritzer nechať vyzrieť min. 3 dni. K zmesi nie je dovolené primiešavať cudzie materiály.

Nástrek:

Uskutočňuje sa buď ručne, alebo omietacím strojom.

Spracovávať pri teplote nad +5 °C

Výrobok



Charakteristika

Materiál tvoriaci spojovaciu vrstvu medzi podkladom a omietkou. Vyznačuje sa dobrou príľnavosťou, spevňuje podklady omietok, znižuje a vyrovnáva prípadnú nadmernú nasiakavosť rôznych podkladov.

Použitie

Na úpravu povrchu podkladu pod omietku, s výnimkou omietok s obsahom sady, nanáša sa celoplošne.

Bezpečnosť práce

Používať osobné ochranné prostriedky. Pri zasiahnutí kože a očí dôkladne umyť vodou. Výrobok sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom a nesmie uniknúť do kanalizácie.

Balenie a skladovanie

40 kg - pytel
1400 kg - paleta (35 pytlů)
voľne ložený v sílech
skladovateľnosť v suchom stave min. 6 mesiaců od data výroby

PROFI am BAU CM, spol. s r.o.
Václavská 113c, 619 00 Brno
tel.: +420 543 213 303, fax: +420 543 213 948, e-mail: info@profiambau.cz

Dátum aktualizácie 10.11. 2010. Dodávateľ si vyhradzuje právo robiť zmeny.
Platnosť údajov si overte s aktuálnymi technickými listami výrobcu (www.profiambau.com).