

Profi Kantenkleber

Spotreba:	z 1 vreca (30 kg) možno pripraviť cca 21 l malty (pripevnenie cca 25 bm uholníkov)
Zloženie:	portlandský cement, piesok, prísady
Zrornosť:	zrno 0 - 0,8 mm
Norma:	ČSN 722430
Pevnosť:	časť 1 až 5
Prídržnosť k podkladu:	v tlaku min. 2,5 MPa v ťahu pri ohybe min. 0,7 MPa pri hrúbke 3 mm min. 0,3 MPa

Spracovanie

Podklad:

Musí byť suchý, čistý, súdržný.

Miešanie:

Pri miešaní použiť iba čistú vodu. Na 1 vreca dať do miešacieho zariadenia cca 11 l vody. Premiešať, potom nechať cca 3 minúty stáť a znova premiešať. Takisto postupovať aj pri ručnom miešaní. K zmesi nie je dovolené primiešavať cudzie materiály.

Nanášanie:

Z dôvodu upevnenia ochranných uholníkov alebo rohov naniesť bodové vrstvy malty (cca po 0,3 m v hrúbke 1,5 až 2 cm). Uholníky ihneď osadiť a zatlačiť do malty a zrovnať. Prečnievajúcu maltu zotrieť. Obdobne postupovať pri elektrickom vedení a krabiciach. Prečnievajúcu maltu vždy odstrániť. Nesmie sa používať pod vápennosadrové omietky.

Spracovávať pri teplote nad +5 °C.

Výrobok



Charakteristika

Rýchlo tuhúca suchá maltová zmes na minerálnej báze na vnútorné použitie. Čas tuhnutia cca 30 min., vysoká pevnosť a príľnavosť k podkladu.

Použitie

Na rýchle osadenie ochranných uholníkov, rohov, pomocných omietacích líšt, na upevnenie trubiek elektrického vedenia a rozvodných krabíc, najmä pod sanačné omietky a pod.

Bezpečnosť práce

Používať osobné ochranné prostriedky. Pri zasiahnutí kože a očí dôkladne umyť vodou. Výrobok sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom a nesmie uniknúť do kanalizácie.

Balenie a skladovanie

30 kg - vreca
1200 kg - paleta (40 vriec)
skladovateľnosť v suchom stave min. 6 mesiacov od dátumu výroby