

# Profi MP4

Spotreba:	cca 12 kg/m <sup>2</sup> /cm
Zloženie:	vápenný hydrát, sadra, vápencová drvina, prísady
Zrornosť:	zrno 0 – 0,8 mm
Norma:	ČSN 722430
Pevnosť:	v ťahu pri ohybe min. 0,80 MPa
Prídržnosť k podkladu:	pri hrúbke 1 cm min. 0,12 MPa

## Spracovanie

### Podklad:

Môže byť použitá na všetky bežné podklady pre omietky. Podklad nesmie byť nadmerne vlhký, nesmie byť zaprášený, musí mať dostatočnú pevnosť a súdržnosť. Na hladké betóny je treba použiť spojovaciu vrstvu Adhezol. Nasiakavé podklady je nutné vopred navlhčiť alebo upraviť náterom Cerinol SG, ktorý znižuje nasiakavosť povrchu.

### Miešanie:

Omietku možno spracovať príslušným omietacím strojom, pomocou ktorého je zmes zmiešaná s vodou, transportovaná na pracovné miesto a nanášaná na omietanú stenu. Spotreba vody 10,5 l na 1 vrece. K zmesi nie je dovolené primiešavať cudzie materiály.

### Omietanie:

Omietka sa naniesie na stenu v hrúbke min. 1 cm, max. 2,5 cm, ihneď po nástreku sa zarovná hliníkovou zarovnávacou latou (starostlivé zarovnanie uľahčí ďalšie spracovanie), po čiastočnom zatvrdnutí sa zarovnajú malé nerovnosti špeciálnou veľkoplošnou špachtľou a povrch sa zoškrabne klinovou latou. Takmer tvrdá omietka sa prestriekne vodou a zaficuje sa hladidlom s gumovou poréznu vrstvou.

Spracovávať pri teplote nad +5 °C.

## Výrobok



## Charakteristika

Vápenosadrová suchá omietková zmes s vysokým obsahom sadry na prípravu jednovrstvovej omietky s točeným povrchom bez trhlín, vhodným pre maľbu. Vyznačuje sa dobrým a jednoduchým spracovaním.

## Použitie

Je určená výlučne na vnútorné použitie v suchých priestoroch. Vykazuje malý difúzny odpor, dobrú spracovateľnosť a veľmi priaznivo ovplyvňuje bytovú klímu.

## Bezpečnosť práce

Používať osobné ochranné prostriedky. Pri zasiahnutí kože a očí dôkladne umyť vodou. Výrobok sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom a nesmie uniknúť do kanalizácie.

## Balenie a skladovanie

40 kg - vrece  
1400 kg - paleta (35 vriec)  
voľne ložené v silách  
skladovateľnosť v suchom stave  
min. 6 mesiacov od dátumu výroby