

Spotreba:	12 kg/m ² /cm
Zloženie:	vápenný hydrát, sadra, cement, vápencová drvina, prísady
Zrornosť:	0 - 0,8 mm
Pevnosť v tlaku:	min. 2,0 MPa
Pevnosť v ťahu za ohybu:	min. 1,0 MPa
Faktor difúzneho odporu μ :	cca 11

Spracovanie

Podklad:

Podklad musí byť suchý, nosný, zbavený nečistôt, dostatočne rovinný a savý. Teplota podkladu a okolitého vzduchu musí byť väčšia ako +5 °C. V prípade veľmi savého a nerovnomerne savého podkladu je potrebné aplikovať prípravok Cerinol SG. Pre ďalšie typy podkladov sa odporúča vykonať opatrenia uvedené v katalógu „Omietskove systémy Profi“.

Miešanie:

Na miešanie a spracovanie je možné použiť bežné typy omietacích strojov alebo možno materiál spracovať ručne. Spotreba vody predstavuje cca 10 l na vreco. K zmesi nie je dovolené pridávať cudzie materiály.

Omietanie:

Na pripravený podklad sa naniesie vrstva jadrovej omietky, povrch sa vyrovná hliníkovou H-latou a po zavädnutí sa nerovnosti zrežú klinovou latou. Konečná úprava povrchu sa vykoná filcovaním alebo kletovaním. Pri jednovrstvovej aplikácii sa postupuje metódou „mokrý do mokrého“. Za účelom rovnomerného vysychania omietky je potrebné sa vyvarovať vzniku lesklých plôch na jej povrchu.

Upozornenie:

Materiál Profi MGZ nie je vhodný ako podklad pre veľkoformátové obklady (väčšie ako 20x20 cm). Pre tieto účely odporúčame použiť cementovú omietku Profi MZ2.

Výrobok



Charakteristika

Vápennocementová suchá omietková zmes s prídavkom sadry, pre ručné i strojové spracovanie.

Použitie

Omiетка je určená pre vnútorné použitie na omietanie bežných podkladov. Omietku možno spracovať jednovrstvovo a je vhodná aj pre stenové vykurovanie (do 40 °C).

Bezpečnosť práce

Pri práci používať osobné ochranné prostriedky. Pri zasiahnutí kože a očí dôkladne umyť vodou. Nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom, nesmie uniknúť do kanalizácie.

Balenie a skladovanie

40 kg - vreco
1400 kg - paleta (35 vriec)
voľne uložený v silách
Doba skladovateľnosti v pôvodných obaloch je 12 mesiacov od dátumu výroby. Chránite pred zvlhnutím!