

# Profi Unimalta 2 mm (4 mm)

## (Profi Grundputz 2 mm (4 mm))

Spotreba:	cca 14 kg/m <sup>2</sup> pri hrúbke 10 mm
Zloženie:	vápenný hydrát, portlandský cement, prísady, vápencová drvina
Zrinitosť:	zrno 0 – 4 mm (0-2 mm)
Norma:	EN 998-1:2003
Pevnosť:	v tlaku min. 3,0 MPa po 28 dňoch

### Spracovanie

#### Podklad:

Podklad musí byť čistý, suchý, nosný a bezprašný. Silne nasiakavé podklady je dôležité rovnomerne navlhčiť alebo napenetrovať. Niektoré omietané plochy vyžadujú ďalšie opatrenia – napr. na betónové plochy je treba použiť kontaktný mostík Profi Haftmörtel. Na staré murivo je nutné aplikovať kotviaci postrek Profi Spritzer alebo zriedený Profi Grundputz.

#### Miešanie:

Profi Grundputz je možné spracovávať kontinuálnou miešačkou alebo spádovou miešačkou. Na 1 vreco potrebujete cca 5-6 l čistej vody. K zmesi nie je dovolené primiešavať cudzie materiály.

#### Omietanie:

Profi Grundputz ako jadrová omietka sa nanáša v hrúbke cca 2 cm. Pred nanášaním omietky musí byť podklad suchý. Profi Grundputz sa musí pred nanesením vrchnej omietky nechať vyzrieť 1 deň na 1 mm hrúbky (min. čas zretia 3 týždne).

Pri horúcom alebo veternom počasí je nutné omietku vlhčiť. Zpracovávať pri teplote nad +5°C.

### Výrobok



### Charakteristika

Jadrová omietka na ručné spracovanie.

### Použitie

Jadrová omietka na vnútorné a vonkajšie použitie.

### Bezpečnosť práce

Používať osobné ochranné prostriedky. Pri zasiahnutí kože a očí dôkladne umyť vodou. Výrobok sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom a nesmie uniknúť do kanalizácie.

### Balenie a skladovanie

40 kg - vreco  
1400 kg - paleta (35 vriec)  
voľne ložené v silách  
skladovateľnosť v suchom stave  
min. 6 mesiacov od dátumu výroby.