

# REVCO AKRYL PUTZ



## SpachtelPutz/Strukturputz/Rollputz

Matná vodou ředitelná tenkovrstvá strukturální omítka na bázi akrylátové disperze, titanoxidů, křemičitého písku, pigmentů a dalších aditiv. Vhodná k okamžitému použití, omyvatelná s dobrou krycí schopností, výbornou ošetrivostí, míchatelná do všech odstínů vzorkovnice REVCO COLOURS. Holandská licence.

## NÁVOD K POUŽITÍ

### Oblast použití:

REVCO PUTZ je vhodný na povrchovou úpravu starých i nových omítek a zatepovacího systému v interiéru i exteriéru. Povrch je nenasákavý, odolný vodě, ale paropropustný.

### Podklad:

Podklad musí být suchý, nosný, čistý, bez mastnoty a prachu. Podkladní omítka musí být vyztřelá (nové minimálně 4 týdny). U starých podkladů je třeba odstranit uvolněné a odlupující se části omítky a nesoudržných zbytků starých nátěrů. Vysprávkování podkladu je nutné nechat úplně vyztřelá, dbát na to, aby měly stejnou strukturu jako okolní plocha.

### Příprava podkladu:

Podklad nejdříve natřít omítkovým základem REVCO PRIMER ve stejném odstínu jako vrchní omítka a nechat vyztřelá 24 hodin.

### Aplikace:

Omítku před započítím práce rozmíchat pomaluběžným míchadlem s nízkými otáčkami. Doporučujeme při natahování míchat jednotlivá balení omítek mezi sebou.

Omítku nanášet nerezovým hladítkem v rovnoměrné vrstvě a po částečném zavradnutí strukturovat dle typu omítky tak, aby vznikla rovnoměrná struktura. Dbát na zpracování ploch v celé výšce naráz a bez přestávek, aby nevznikly viditelné spoje.

## Technické údaje

### Spotřeba:

Spachtelputz 1mm ...2kg/m<sup>2</sup>  
1,5mm ...2,5kg/m<sup>2</sup>  
2,5mm ... 3,5kg/m<sup>2</sup>

Strukturputz ...2mm 2,7kg/m<sup>2</sup>  
....3mm 3,5kg/m<sup>2</sup>  
Rollputz .....1-3kg/m<sup>2</sup>

### Ředění:

Neředit, v případě nutnosti :  
Spachtelputz max. 5% vody

Strukturputz max. 5% vody

Rollputz max. 20% vody

### Odstíny:

Dle vzorníku REVCO COLOURS.

### Nanášení:

Spachtelputz / Strukturputz – nerez hladítkem Rollputz - štětkou, válečkem, nerezovým hladítkem

### Teplota při aplikaci:

Teplota vzduchu a podkladu musí být 5- 30°C, atmosférické podmínky by při aplikaci jedné plochy o rohu k rohu měly být zhruba shodné. Čerstvé omítky chraňte před přímým deštěm 48 hodin.

Neaplikujte za silného větru, vysoké vlhkosti a plochách osvětlených přímým slunečním svitem.

### Doba schnutí:

Spachtelputz a Strukturputz – nelepivá po 4 hodinách, suchá po 8 hodinách.

Rollputz – nelepivá po 2 hodinách, suchá po 4 hodinách.

Dobu schnutí výrazně ovlivňují atmosférické podmínky.

### Čištění:

Nářadí umyjte teplou vodou ihned po skončení aplikace.

**Skladování:** V originálních dobře uzavřených obalech v chladnu nad bodem mrazu 2 roky.

**Specifická hmotnost:** 1,85kg/lt

**Hodnota Ph:** 9

**Bezpečnostní a hygienické předpisy:**

Zabraňte styku s pokožkou a očima. Používejte ochranný oděv a ochranné rukavice. Při aplikaci stříkací pistolí také ochranné brýle nebo štít.

**První pomoc:**

Při zasažení pokožky odložte znečištěný oděv a pokožku umyjte velkým množstvím vody s mýdlem. Při zasažení očí vymývejte 10-15minut tekoucí čistou vodou, při požití vypláchněte ústa a vypijte 0,5 litru pitné vody, popřípadě vyhledejte lékaře. Chraňte před dětmi. Po uschnutí je výrobek zdravotně nezávadný.

**Před zpracováním produktu důkladně prostudujte technické informace.**

Tento technický list předpokládá, že výrobek je bude používat zaškolený odborník. Technický list byl vypracovaný na základě dosavadních zkušeností a vědomostí firmy Revco, to však nezbavuje aplikátory v opodstatněných případech provést zkoušku vhodnosti aplikace daného materiálu. Po započetí aplikace neakceptujeme žádné reklamace na barevný odstín. Spotřeby jsou uvedeny jako orientační, přesnou spotřebu lze určit pouze zkouškou na konkrétním typu podkladu.

*Distribuce a servis:*

**DLOUHÝ** povrchové úpravy staveb

Kpt.Jaroše 482,  
264 01 Sedlčany

**Tel./fax: 318 875 422**

**O2: 602 458 568**

**E-mail: office@dlouha.net**

